

Karel Stránský, VAAZ Brno,
Věra Souchopová, Okresní vlastivědné muzeum Blansko

Zaniklé pochody přímé výroby železa z rud a jejich rekonstrukce

Dějiště objevu přímé výroby železa z rud nemůžeme zatím označovat zcela přesně. Není vyloučeno, že k němu došlo v různých dobách na různých místech nezávisle, nebo na několika místech téměř současně. Podle známého nálezového bohatství a stavu archeologické a historické chronologie Starého světa se můžeme domnívat, že znalost dobývat železo z rud se rozšířila z oblasti mezi východní Malou Asii a Meziříčím do západní Malé Asie, Sýrie, Palestiny a Egypta, jiným směrem pak na Kavkaz a do jižní Rusi a zároveň do oblasti egejské, italicke, makedonsko-thessalské, balkánské a pak přes východní alpské kraje do střední, západní a severní Evropy. V tomto sledu vznikly železné civilizace v období asi od 12. do 5. stol. před n.l. Pro středoevropskou oblast platí, že obecným kovem se stalo železo v mladší době halštatské a na počátku doby laténské. Plného rozšíření se dočkalo až během vývoje laténské civilizace (2).

Český a moravský nálezový materiál dostačuje k bezpečnému prokázání domácí výroby železa v době halštatské. Je však pravděpodobné, že část kovu byla v této době do střední Evropy dovážena z jihu v podobě dvojhrotých hřiven, které se také patrně zpracovávaly v pověstné kovárně v Býčí Skále. V době laténské vytvořili Keltové spolu s ostatními etnickými skupinami první železnou civilizaci ve střední a západní Evropě a jejich zásluhou tradice hutnického řemesla nezanikla ani po ztrátě jejich politického významu. Produkce železa byla na sídlištích později doby římské skoro běžná a hutnictví se ve formě malovýroby provozovalo ve většině vsí, přičemž k redukci železné rudy sloužily nadzemní šachtové pece. Naproti tomu o hutnictví z rušné doby stěhování národů nejsou zprávy a nelze vyloučit, že došlo v 5. a 6. století k přerušení tradice laténské metalurgie, která

se udržela v Čechách a na Moravě až do konce 4. stol. Po osídlení našich zemí historickými Slovany se totiž objevil jiný typ železářské peci. Byla to vtesaná redukční pec, kterou přivedli Slované k velké dokonalosti tím, že využili dobrých vlastností tohoto typu, tj. poměrně velké kapacity, trvanlivosti a výtečné tepelné izolace. Slovanští metalurgové zakládali na příhodných terénech celé hutě s bateriami těchto pecí, které měly až 25 redukčních jednotek. Příkladem může být objev nejzachovalejší a nejrozsáhlejší hutě v Želechovicích u Uničova na severní Moravě, která může být určena do 8. nebo na začátek 9. stol. (2). Svým významem se tomuto objevu blíží a variabilitou pecních jednotek ho dokonce předčí nedávný objev několika lokalit hutí na Olomoučansku, který se časově zařazuje jednak do 8. a 9., jednak do 10. a 11. stol.

Zdá se, že vtesané redukční peci nebyly schopny dalšího vývoje, který pokračoval výhradně zdokonalováním nadzemních šachtových pecí. Tyto ve spojení s měchy poháněnými silou vodního kola vedly ve středověku ke zděným pecím kusovým a později, u nás na přelomu 16. a 17. století, nezadržitelně ke konstrukci skutečných vysokých pecí sloužících k výrobě surového železa.

Snaha blíže objasnit zaniklé technologie výroby železa je v poslední době provázena četnými pokusy teoretickými i pokusy o jejich rekonstrukci. I když je třeba na tyto rekonstrukce pohlížet kriticky, poněvadž jsou uskutečňovány za naprosto odlišných podmínek sociálních a za jiného stavu znalostí, zkušeností a myšlení, nelze jim upřít jistý význam z hlediska historického i technického.

Dnes chceme stručnou formou ukázat, které hlavní metalurgické parametry mohly významně ovlivňovat úspěšnost práce hutníků doby římské a slovanské při výrobě železné houby v nadzemních šachtových pecích. Při tomto výkladu vycházíme ze zkušeností a poznatků, které jsme získali zhodnocením 6 vlastních taveb a 15 taveb, jejichž výsledky byly převzaty z literatury (18). Modelem pro naše vlastní pokusy se staly rekonstruované varianty sudické peci (3. a 4. stol.) olomoučanské peci (10. a 11. stol.).

Pro pokusné tavby bylo společné jejich rozdělení na čtyři údobí: 1/ zapálení a předehřívání pece zaplněné pouze dřevěným uhlím, 2/ rovnoměrné přisazování vsázky železné rudy a dřevěného uhlí, 3/ hoření pece doplňované pouze dřevěným uhlím, 4/ samovolné dohořívání paliva přirozeným tahem a vyjmutí železné houby (lupy). V údobích 1 až 3 byl dmýchán do pece vzduch jednou až dvěma dýzami. Rozhodující význam pro reprodukovatelnost pochodu mělo 2. údobí.

Výsledky pokusů byly vyhodnoceny tak, že bylo využito teorie fyzikální podobnosti ve spojení s rozměrovou analýzou (16, 17). Jako základní parametry byly vzaty v úvahu: průměr šachty v úrovni dyzen d (m), výška šachty od úrovně dyzen h (m), rychlosť hoření dřevěného uhlí $w_p / \text{kg} \cdot \text{s}^{-1}$, rychlosť průchodu železné rudy šachtou $w_r / \text{kg} \cdot \text{s}^{-1}$, rychlosť tvorby železné houby $w_{Fe} / \text{kg} \cdot \text{s}^{-1}$, doba rovnoměrného chodu pece ve 2. údobí $/\text{s}$, teplota v definovaném místě pece T / K , součinitel přestupu tepla z pece do okolí $/ \text{kg} \cdot \text{s}^{-3} \cdot \text{K}^{-1}$, výhřevnost dřevěného uhlí $c_p / \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$, teplo uvolněné nepřímou redukcí železné rudy $c_r / \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$ a jako korekční parametr byl zaveden relativní železa v rudě vztažený k Fe_2O_3 - b_r /pro hematit je $b_r = 1$.

Vztah mezi 10 parametry, jejichž obecné rozměry lze vyjádřit pomocí 4 základních rozměrů (m, kg, s, K), je možno podle - teorému nahradit vztahem mezi $10 - 4 = 6$ kriterii podobnosti:

$$w_{Fe}/w_r ; b_r w_r c_r / T d^2 ; w_p c_p / T d^2 ; w_p/w_r ; h/d ; c_p^2/d^2 .$$

Změny parametrů T , c_p a c_r byly zanedbány a zpracováním dat pokusných taveb na počítači za předpokladu exponenciální závislosti výtěžku $= w_{Fe}/w_r$ na zbývajících kriteriích byla získána rovnice

$$= 1,14 \exp - 0,148 d^2 / b_r w_r - 0,275 d^2 / w_p - 4,454 d/h - 0,00209 w_r / w_p - 0,0327 d^2 / c_p^2 \text{ dm, kg, h} \quad (1)$$

s koeficientem korelace $R = 0,9226$ a testem adekvátnosti $F = 17,16$ při 15 stupních volnosti. Jako významný se jeví vliv prvních tří kriterií na pravé straně rovnice (1).

Pro střední hodnoty kriterií v daném souboru $d^2/w_r b_r =$

$\varepsilon = 2,45$, $d/h = 0,240$, $w_r/w_p = 1,41$ a $d^2 / w_p^2 = 1,85$ byl výtežek podle rovnice (1) nahrazen jednoduchým vztahem

$$\varepsilon = 0,37 \exp - 0,38 / (w_p/d^2)$$

t.j. závislostí na kriteriu $w_p/d^2 / \text{kg} \cdot \text{h}^{-1} \cdot \text{dm}^{-2}$, které v podstatě vyjadřuje tepelnou energii uvolněnou hořením paliva za jednotku času a připadající na jednotku charakteristického průřezu pece v úrovni dyzen. Průběh funkce (2) je spolu s experimentálními daty 21 taveb znázorněn na obr. 2. Ze zhodnocení experimentálních taveb plyne:

- pochod přímé výroby železa z rud v nadzemních šachtových pecích je za jinak stejných podmínek velmi citlivý na změny v geometrii pece a v režimu jejího chodu;
- postačující malé změny průměru pece a rychlosti hoření dřevěného uhlí (t.j. v podstatě rychlosti dmýchání vzduchu), aby se významně změnil výtežek pochodu, který buď poklesne (při zvýšení d a snížení w_p) nebo se zvýší (při snížení d a zvýšení w_p);
- snížení výtežku dává nízkou produktivitu pochodu, jeho zvýšení spojené se vzrůstem teploty zvětšuje pravděpodobnost výskytu surového železa (pig iron) v konečném produktu železné houby (lupy);
- na technologické nestabilitě pochodu (vyjádřené např. vysokou hodnotou derivace $/ (w_p/d^2)$) patrně nic podstatného nezměnila skutečnost, že se ve feudalismu přešlo k rozumným dmýchačkám s měchy poháněnými vodní silou;
- technologická stabilita pochodu se významně zvýšila teprve u dřevouhelných a později u koksových vysokých pecí, které jsou charakterizovány několikanásobně větší hodnotou w_p/d^2 a nízkou hodnotou derivace $/ (w_p/d^2)$;
- např. podle Quadrata (19) pro vysoké peci padesátých let tohoto století je $w_p/d^2 = 7,62 \text{ kg} \cdot \text{h}^{-1} \cdot \text{dm}^{-2}$ při $\varepsilon = 0,43$ (obr. 2);
- je možno usoudit, že hutníci vyrábějící železo v nadzemních šachtových pecích (3. a 4., popř. 10. a 11. stol.) pracovali s mimořádným citem pro vnitřní dynamiku procesu, vytříbeným zkušenostmi mnoha generací, který se promítal do přesného dodržování rozměrů pecí, přípravy vsázkových surovin a režimu celého procesu od zapálení pece, přes její účinný chod až po vyjmutí a zpracování železné houby.

Literatura

- 1/ Kořan, J.: Staré české železářství. Práce, 1946. 2/ Pleiner, R.: Základy slovanského železářského hutnictví v českých zemích. NČSAV, Praha 1958. 3/ Grolich, V.: K historii hutnictví na Adamovsku. "In" K dějinám metalurgie na Moravě. TM, Brno, 1972, s. 58-62. 4/ Souchopová, V.: Slovanské železářství na Blanensku. "In" K dějinám metalurgie na Moravě. TM, Brno, 1972, s. 50-53. 5/ Pleiner, R.: Počátky šachtové pece v evropském pravěku. "In" Z dějin hutnictví. NTM, Praha, 1975, s. 77-84.
- 6/ Souchopová, V.: Nález hutnické dílny v Olomučanech. "In" Sborník OVM v Blansku, 5, 1973, s. 75-84. 7/ Grolich, V. - Souchopová, V.: Užití geofyzikálních měření při zjišťování lokalit železářských pecí. "In" Z dějin hutnictví. NTM, Praha, 4, 1977, s. 13-24. 8/ Pleiner, R.: Šíření železa do Evropy. "In" Z dějin hutnictví. NTM Praha, 5, 1979, s. 7-12. 9/ Souchopová, V.: Hutnické pece z velkomoravské dílny v polosí Olomučany na okrese Blansko. "In" Z dějin hutnictví. NTM Praha, 10, 1981, s. 14-25. 10/ Souchopová, V.: Velkomoravská dílna v polosí Olomučany. "In" Sborník OVM v Blansku, 10, 1978, s. 10-16.
- 11/ Ludíkovský, K. - Souchopová, V.: Extenzivní hutnické centrum v Sudicích na Malé Hané. "In" Sborník OVM v Blansku, 10, 1978, s. 23-46. 12/ Souchopová, V.: Objev hutnických dílen z 8. století n.l. na Olomučansku. "In" Sborník OVM v Blansku, 12, 1980, s. 47-52. 13/ Pleiner, R.: Otázka přímé výroby ocele v protohistorické technice. Kovové materiály, 4, 1966, č. 2, s. 208-218.
- 14/ Jeníček, L.: Metal Founding through the Ages on Czechoslovak Territory. ČSVTS - NTM, Praha, 1963. 15/ Čenek, M. - Bezděk, L. - Stránský, K. - Souchopová, V.: Přímá výroba železa z rud na Blanensku. "In" Knižnice odborných avědeckých spisů VUT v Brně, B/61, 1975, s. 79-85. 16/ Stránský, K. - Souchopová, V. - Ludíkovský, K.: Pokusné tavby s přímou výrobou železa z rud v šachtových pecích na Blanensku. Slévárenství, 26, 1978, č. 11, s. 464-467. 17/ Stránský, K.: Teorie fyzikální podobnosti aplikovaná na pochody přímé výroby železa z rud v šachtových pecích. "In" Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami. TM, Brno, 1982, s. 108-116. 18/ Tylecote, R.F. - Austin, L.N. - Wraith, A.E.: Iron smelting experiments with an shaft furnace of the Roman period. "In" Die Versuchsmelzen und ihre Bedeutung für die Metallurgie des Eisens und dessen Geschichte. Schaffhausen, Prag, 1973, s. 25-49. 19/ Quadrat, O.: Základy metalurgie železa. SNTL, Praha, 1953, s. 50.